AKTIVNI UGALJ SiR

Aktivni ugalj SiR je ekstrudirani aktivni ugalj proizveden korišćenjem odabranih sirovina i aktiviran parom. Otvoren sistem pora je vrlo efikasan u uklanjanju siloksana i ima izuzetno visok kapacitet adsorpcije.

Primjena aktivnog uglja SiR
Uklanjanje siloksana
Uklanjanje VOC biogenih gasova
Adsorpcija tehničkih gasova

Specifikacija:

Jodni broj (AWWA B 600-78)	>950 g/kg
CTC adsorpcija (ASTM D 5742-95)	>60 %
pH (CEFIC 3.6)	>8,5
Sadržaj pepela (DIN 51719 (650°C))	<15 %
Sadržaj vlage (DIN 51718)	<10,00 %
Nasipna masa (DIN EN ISO787 part 11)	500±30 kg/m^3
Tvrdoća (metoda proizvođača)	>95 %

Oblik
Valjci prečnika 4 mm

Aktivni ugalj SiR je pakovan u papirne vreće od 20 kg ili BB od 550 kg.

OSMOZA D.O.O.
Ul. Svetog Save br. 16 | 76 300 Bijeljina | www.osmoza.ba
Kontakt: +387 65 699089 | Bosna i Hercegovina | office@osmoza.ba