AKTIVNI UGALJ DS

Aktivni ugalj DS je ekstrudirani aktivni ugalj proizveden korišćenjem odabranih obnovljivih sirovina i specijalnih veziva za dobijanje superiorne tvrdoće.
Zahvaljujući dodatim metalnim jonima ima izvrsnu hemijsku reaktivnost i visok kapacitet adsorpcije jedinjenja sumpora kao što su: vodonik-sulfid, merkaptani i sumpor-dioksid pri svim koncentracijama kiseonika.

Primjena aktivnog uglja DS
Odsumporavanje gasova
Uklanjanje siloksana
Uklanjanje VOC biogenih gasova
Adsorpcija tehničkih gasova



Specifikacija:

Jodni broj (AWWA B 600-78)	>900 g/kg
CTC adsorpcija (ASTM D 5742-95)	>55 %
pH (CEFIC 3.6)	>10
Sadržaj pepela (DIN 51719 (650°C))	<17±3 %
Sadržaj vlage (DIN 51718)	<10,00 %
Nasipna masa (DIN EN ISO787 part 11)	460±30 kg/m^3

Aktivni ugalj DS je pakovan u papirne vreće od 20 kg ili BB od 450 kg.

Oblik
Valjci prečnika 4 mm

OSMOZA D.O.O.
Ul. Svetog Save br. 16 | 76 300 Bijeljina | www.osmoza.ba
Kontakt: +387 65 699089 | Bosna i Hercegovina | office@osmoza.ba